

TREOLJE

Holzöl

Lösungsmittelhaltiges, transparentes, schwach thixotropes Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung vom Holz vor. Enthält chinesische Holzöle.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für neues oder bewittertes druck- oder vakuumimprägniertes Holz im Außenbereich, wie Fußböden, Trennwände und Gartenmöbel.

EIGENSCHAFTEN

Gutes Eindringvermögen, stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit, angenehm zu verarbeiten, guter Verlauf, fungizid eingestellt.

FARBTÖNE

Farblos, grün, golden
Farblos sollte abgetönt werden (nach Oxan Wood-Rezepturen)

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 und 3 Liter Gebinde

VERARBEITUNGSHINWEIS

UNTERGRUNDBEHANDLUNG

Neues Holz unmittelbar nach der Montage streichen
Altanstriche komplett entfernen
Verwitterte Flächen bis auf das gesunde Holz abschleifen
Pilzbefallene Oberflächen müssen desinfizierend gereinigt werden. (z.B. JOTUN KRAFTVASK)

AUFTRAGSVERFAHREN

Flächenpinsel, nass-in-nass bis zur Sättigung auftragen,
Keinen Film bilden, Überschuss mit einem Lappen abwischen

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Min. +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

MAX. HOLZFEUCHTE

20%

TROCKENZEIT (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

6 Std. staubtrocken
24 Std. voll belastbar
Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich

ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)

Hobelware 8-10 m²/Ltr.

ANSTRICHSYSTEM

1-2 x TREOLJE , nass-in-nass

RENOVIERUNGSINTERVALLE

1 Jahr

TECHNISCHE DATEN – TREOLJE Holzöl

DICHTE

0,85 g/cm³ - 0,86 g/cm³

BINDEMITTELBASIS

Alkydharz

FESTKÖRPERGEHALT

30 % (Vol.)

VISKOSITÄT

12 sek. DIN 4

FLAMMPUNKT

62°C

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.
Angebrochene Gebinde dicht verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Frostfrei lagern.

VERDÜNNUNG

Terpentinersatz

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit
Pinselreiniger oder Terpentinersatz

EU - GRENZWERT für den VOC-GEHALT

dieses Produktes (Kat. A/f): 700 g/l (2010).
Dieses Produkt unterschreitet den VOC-Höchstwert und ist somit VOC-konform.

GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Gefahrenkennzeichnung entfällt.

Auch bei Verarbeitung schadstofffreier Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen; Atemschutz bei schlechter Belüftung und bei Sprühnebel, außerhalb der Reichweite von Kindern halten, nicht schlucken.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Lappen, die beim Auftragen von Treolje Holzöl verwendet worden sind, müssen sofort nach der Verwendung entweder verbrannt oder in Wasser gelegt werden, um eine Selbstentzündung zu vermeiden.

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen. Wegen der Komplexität des Untergrundes und der Rahmenbedingungen empfehlen wir dringend Probeanstriche unter den bestehenden Bedingungen (Untergrund, Vorbehandlung, Witterung usw.) anzulegen. So können evtl. Probleme (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstrichs beurteilt werden. Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die techn. Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.