

TREBITT Terrassebeis Holzöl

Wasserverdünnbares, transparentes Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rißbildung vom Holz vor.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für neues oder bewittertes druck- oder vakuumimprägniertes Holz im Außenbereich, wie Fußböden, Trennwände und Gartenmöbel.

EIGENSCHAFTEN

Gutes Eindringvermögen, stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz durch die Pigmentierung, angenehm zu verarbeiten, guter Verlauf, fungizid eingestellt

FARBTÖNE

623 - 637 - 676 - 678 - 683 - 810
Die Farbtöne werden von der Oxidgelb-Base über Jotun MULTICOLOR Farbmischsystem abgetönt

GLANZGRAD

--

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 und 3 Liter Gebinde

VERARBEITUNGSHINWEIS

UNTERGRUNDBEHANDLUNG

Neues Holz unmittelbar nach der Montage streichen
Altanstriche komplett entfernen
Verwitterte Flächen bis auf das gesunde Holz abschleifen

AUFTRAGSVERFAHREN

Flächenpinsel, naß-in-naß
NB! Keinen Film bilden, Überschuß mit einem Lappen abwischen

AIRLESS DATEN

--

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Min. +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

MAX. HOLZFEUCHTE

20%

FILMSCHICHTSTÄRKE (pro Anstrich)

--

TROCKENZEIT (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

4 Std. staubtrocken
12 Std. überstreichbar
Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich

ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)

6-10 m²/Ltr.

ANSTRICHSYSTEM

1-2 x TREBITT Terrasseölje, naß-in-naß

RENOVIERUNGSINTERVALLE

1-3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

DICHTE

1,03 g/cm³

BINDEMITTELBASIS

Alkydharzdispersion

FESTKÖRPERGEHALT

20 % (Vol.)

VISKOSITÄT

25 sek. DIN 4

FLAMMPUNKT

--

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.
Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen.
Frostfrei lagern.

VERDÜNNUNG

Wasser

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser und Seife

GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Gefahrenkennzeichnung entfällt.

Auch bei Verarbeitung schadstofffreier Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen; Atemschutz bei schlechter Belüftung und bei Sprühnebel, außerhalb der Reichweite von Kindern halten, nicht schlucken.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und der bisher gemachten Erfahrungen. Wegen der Komplexität des Untergrundes und der Rahmenbedingungen empfehlen wir dringend eigene Versuche durch Probeanstriche unter den bestehenden Bedingungen (Untergrund, Vorbehandlung, Witterung usw.) anzulegen. So können evtl. Probleme (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstrichs beurteilt werden. Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die techn. Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.